



## ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ

Смесь сухая растворная, штукатурная ПкЗ, М 100, F75.

### Область применения:

Предназначена для выравнивания поверхностей стен из бетона, кирпича, керамзитоблоков в сухих и влажных помещениях, а также для фасадов выше цоколя. Все компоненты, входящие в состав смеси экологически безопасны. Содержит в своем составе армирующие волокна (фибру). Смесь пожаро- и взрывобезопасна.

### Подготовка основания:

Поверхность под оштукатуривание должна быть очищена от грязи, пыли, извести, жиров, масел, остатков масляной краски и других веществ препятствующих образованию сцепления с основанием. Сильно впитывающее основание рекомендуется увлажнить или обработать грунтовкой (СП11).

### Приготовление раствора:

Раствор приготавливается путем добавления сухой смеси в воду при одновременном перемешивании в растворосмесителе или с помощью Эл. дрели с насадкой, миксера или вручную. Пропорции воды и смеси следует определять, добавляя нужное количество смеси в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа основания и атмосферных условий. Раствор сохраняет свои свойства до 3х часов. Ориентировочный расход воды для раствора пластичной консистенции 4,5-5,0 литра воды на мешок 25кг сухой смеси.

### Выполнение работ:

Штукатурный раствор наносится на поверхность в ручную или механизированным способом и разравнивается с помощью правила или полутерка. Если необходимо выравнивание в несколько слоев, последующие слои наносятся на схватившийся предыдущий слой с заранее сделанными на нем насечками. Толщина одного слоя 5-20 мм.

### Расход:

В среднем расход раствора составляет 16 кг на 1 м<sup>2</sup> поверхности при толщине слоя 10 мм.

### Хранение и упаковка:

Мешки весом по 25кг. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухих помещениях-12 месяцев.

### Меры безопасности:

Материал не токсичен, но может вызвать раздражения кожи и глаз. Рекомендуется применять защитные очки и перчатки. При приготовлении смеси работать в респираторе. В случае попадания раствора в глаза и не защищенные участки кожи, необходимо обильно промыть водой.



Показатель	Значение
Цвет	серый
Связующее	цемент + ЦНВ
Наибольшая крупность зерен заполнителя	песок ≤ 1,5 мм
Водоудерживающая способность	95%
Необходимое количество воды на 25 кг смеси	4,5- 5,0 л
Толщина слоя	5-20 мм
Прочность при сжатии	10 МПа
Прочность сцепления (адгезия)	≥ 0,4 МПа
Время достижения полной прочности	28 суток
Морозостойкость	F75
Сохранение первоначальной подвижности	3 часа
Расход	16 кг/м <sup>3</sup>